



ABS

Markierungstechnik GmbH

Armin B. Schweinberger

Tel.: 06435 / 7374

Fax: 06435 / 7583

info@abs-markierungstechnik.de

Unter dem Fußpfad 7 · 56414 Bilkheim

Bei allen Markierungsarbeiten verwenden wir ausschließlich die von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zugelassene Materialien, die den Anforderungen der ZTV M 02 entsprechen.

Limboroute 2-K K809

Limboroute 2-K K809 ist eine lösemittelarme, aromatenfreie Zweikomponenten- High-Solid-Farbe auf Basis modifizierter Epoxidharze und Polyaminoamid – Härter.

Aufgrund ihrer chemischen Reaktion zeichnet sich Limboroute 2-K K809 durch hervorragende Chemikalienbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Einkomponentenfarben und geringe Schmutzaufnahme aus.

Limboroute 2-K K809 ist besonders geeignet für:

- bituminöse Decken (z.B. Gussasphalt, Asphaltbeton)
- mineralische Untergründe (z.B. Betondecken)
- Verbundsteinpflaster (Parkflächenmarkierung)
- Baumalleen und Waldgebiete mit erhöhter Luftfeuchtigkeit
- Flughafenmarkierungen
- Als Unterstrich / Grundierung für nachfolgende Dickschichtmarkierungen (z. B. Strukturmarkierung)

Trocknungszeit ist von den klimatischen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windverhältnisse), der Schichtdicke und dem Untergrund abhängig. Mindestens 1 - 6 Stunden (oder über Nacht stehen lassen).

Die Schichtdicke der Markierungen beträgt ca. 0,6 mm.

Voraussetzung für die optimale Haftung der Markierung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, öl-, fettfrei und frei von losen Bestandteilen und sonstigen Verunreinigungen sein.

Um eine optimale Haftung zu erzielen empfiehlt es sich die vorhandene Altmarkierung zu entfernen. (Dieses ist besonders bei Zentrallagern, Werkshallen etc. zu empfehlen)
Die Demarkierung kann mittels Kugelstrahlen, Wasserstrahlen oder Fräsearbeiten erfolgen. Mehr dazu erfahren Sie bei „Demarkierung“.

Die Haltbarkeit, Abriebfestigkeit und Schmutzunempfindlichkeit kann durch Versiegelung mit Klarlack erhöht werden. Mehr dazu erfahren Sie bei „2-K UV-Klarlack“.