



MARKIERUNGSTECHNIK GMBH

Bei allen Markierungsarbeiten verwenden wir ausschließlich die von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zugelassene Materialien, die den Anforderungen der ZTV M 13 entsprechen.

2-K Limboroute K809

2-K Limboroute K809 ist eine lösemittelarme, aromatenfreie Zweikomponenten-High-Solid-Farbe auf Basis modifizierter Epoxidharze und Polyaminoamid – Härter.

Aufgrund ihrer chemischen Reaktion zeichnet sich 2-K Limboroute K809 durch hervorragende Chemikalienbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Einkomponentenfarben und geringe Schmutzaufnahme aus.

2-K Limboroute K809 ist besonders geeignet für:

- bituminöse Decken (z.B. Gussasphalt, Asphaltbeton)
- mineralische Untergründe (z.B. Betondecken)
- Verbundsteinpflaster (Parkflächenmarkierung)

Trocknungszeit ist von den klimatischen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windverhältnisse) und dem Untergrund abhängig. Mindestens 2 - 6 Stunden oder über Nacht stehen lassen.

Die Schichtdicke der Markierungen beträgt ca. 0,6 mm.

Voraussetzung für die optimale Haftung der Markierung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, öl-, fettfrei und frei von losen Bestandteilen und sonstigen Verunreinigungen sein.

Um eine optimale Haftung zu erzielen empfiehlt es sich die vorhandene Altmarkierung zu entfernen. Die Demarkierung kann mittels Kugelstrahlen oder Fräsen erfolgen.

Die Haltbarkeit, Abriebfestigkeit und Schmutzunempfindlichkeit können durch Versiegelung mit Klarlack erhöht werden. Mehr dazu erfahren Sie bei „2-K UV-Klarlack“.